

# Flexiperf La Chape Vicat Anhydrite

Flexiperf La Chape Vicat Anhydrite est un mortier fluide à base de sulfate de calcium sous DTA du CSTB, destiné à la réalisation de chapes autonivelantes.

[Votre devis en ligne](#) [Téléchargez la fiche](#)

- Domaine d'application
- Avantages
- Caractéristiques
- Mise en œuvre

## Domaine d'application

Flexiperf La Chape Vicat Anhydrite s'utilise à l'intérieur de bâtiments, en neuf et en rénovation, en pose désolidarisée ou flottante. Elle est mise en œuvre notamment en maisons individuelles, bâtiments collectifs, administratifs et tertiaires pour les locaux ne dépassant pas le classement **U4P3E2C2**.

Elle est compatible avec tous types de :

- **Supports** (maçonnerie, plancher béton, bois, anciens revêtements).
- **Revêtements** (carrelage, moquette, parquet...) sans ragréage.
- **Planchers chauffants** à eau chaude et plancher réversible à eau basse température.
- **Sous-couches isolantes** thermiques et/ou acoustiques.

## Avantages

Un doute sur le choix de votre béton ?

• Excellente planéité.  
Nos conseillers sont là pour vous guider.

• Rapidité et facilité de mise en œuvre jusqu'à 200m<sup>2</sup>/h.  
Contactez-nous au +33 (0)4 74 27 59 00

- Suppression des armatures métalliques et fibres structurelles.
- Suppression du produit de cure.
- Rapidité de séchage (circulation piétonne 24h après le coulage).
- Intervention des entreprises de second œuvre à partir de 72h.
- Coulage en faible épaisseur : 25mm (en fonction du support).
- Compatibilité avec plancher chauffant eau basse température et plancher réversible.
- Enrobage parfait des tuyaux et câbles des systèmes de chauffage.

- Mise en place assurée par des applicateurs formés et agréés par Vicat.
- Fractionnement tous les 1000 m<sup>2</sup> en pose désolidarisée ou flottante, et tous les 300 m<sup>2</sup> sur planchers chauffants.
- Excellente conductivité thermique sur plancher chauffant à eau chaude et plancher réversible à eau basse température.

## Info +

Pour les autres revêtements, la vérification de l'humidité résiduelle de la chape est obligatoire.

Type de revêtement de sol	Humidité résiduelle de la chape en fonction du classement E du local	
	E1	E2
Carrelage	1 %	0,5 %
Revêtements plastiques collés	1 %	0,5 %
Revêtements textiles non perméables	0,5 %	
Revêtements textiles perméables (sans sous-couche)	1 %	
Système d'étanchéité ou de protection à l'eau sous carrelage (SPEC)	0,5 %	0,5 %
Résines	0,5 %	0,5 %
Parquets	0,1 %	

## Caractéristiques

Flexiperf La Chape Vicat Anhydrite est un mortier autonivelant à base de sulfate de calcium de classe C20F4 selon la norme NF EN 13-813. Elle est soumise au marquage CE. Elle doit obligatoirement recevoir un revêtement de sol (carrelages, parquets, sols souples, moquettes, résines....).

Sa fabrication et sa mise en œuvre répondent aux exigences du DTA en vigueur.

Épaisseur de la chape (cm)

Épaisseur minimale de la chape	Locaux P2	Locaux P3
Chape désolidarisée sur polyane	2,5	3
Chape sur plancher chauffant à eau	3 cm au dessus des tubes	
Chape flottante sur SC1	3,5	4
Chape flottante sur SC2	4	4,5

-----

<b>Résistance à la compression</b>	20 MPa
<b>Résistance à la flexion</b>	4 MPa
<b>Masse volumique</b>	2100 kg +/- 200
<b>Conductivité thermique</b>	1,2 Wm/K
<b>Planéité de l'ouvrage fini</b>	3 mm sous la règle de 2 mètres / 1 mm sous la règle de 20 cm

# Mise en œuvre

Il convient de respecter le Document Technique d'Application (DTA) en vigueur ainsi que les Dossiers Techniques Unifiés (DTU) et Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) concernés. La mise en œuvre est effectuée par des applicateurs agréés Béton Vicat.

Le coulage de la chape Vicat Anhydrite s'opère obligatoirement par pompage.

**Les conditions de mise en œuvre de la chape sont les suivantes :**

- Bâtiment clos et couvert, vitrages posés, ouvertures occultées.
- Température de l'atmosphère comprise entre 5°C et 30°C, sans risque de gel durant 4 jours après la mise en œuvre.
- Cloisons séparatrices, cloisons de distribution et de doublage en maçonnerie achevées.
- Vérification de l'étanchéité des installations de plomberie et de chauffage par le chauffagiste.
- La chape doit être abritée pendant 24 heures d'un ensoleillement direct, et l'évacuation de l'humidité doit être effectuée par aération du local à partir de 48 heures après le coulage, en prenant soin d'éviter les courants d'air.

**L'applicateur doit être particulièrement vigilant sur :**

- La réception du support (planéité, absence de gaines, ...).
- Les épaisseurs minimales (en fonction du support).
- Le fractionnement (1000 m<sup>2</sup> ou 300 m<sup>2</sup> pour les planchers chauffants).
- Les épaisseurs des bandes périphériques (5 mm pour les chapes non chauffantes et 8 mm pour les chapes chauffantes et autour des réservations).
- La mise en chauffe en cas de coulage sur plancher chauffant .
- Les préconisations de pose de revêtement conformément aux DTU ou CPT en vigueur (fractionnement, joints, humidité du support).

## Recommandations

Se référer à la fiche “**Règles de mise en œuvre et précautions d'emploi**”.

**Conseils produits +**

L'Option "Sans Ponçage" peut être envisagée avec l'addition d'un produit complémentaire dans la chape.